

Art-Nr. M108955

Zementmauermörtel

Produkteigenschaften

- 1 Sack ergibt ca. 19 l Frischmörtel
- Wasserzugabe pro Sack ca. 5 Liter
- Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten
- Körnung 3 mm
- Verarbeitung nicht unter +5° C
- Druckfestigkeit von > 15 N/mm² / 28 Tage

Verwendung

- eignet sich zur Erstellung von tragendem Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine), sowie auch zum Füllen von Türzargen

Technische Daten

Sack 30 kg

Sack/Palette 30

Klassifikation

eClass 11.0 22-34-02-06

eClass 12.0 22-34-02-06

UNSPSC 11.2 30111504

eClass 10.1 22-34-02-06

Weitere Informationen



| Art-Nr. | Bruttopreis | Typ |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 10262635 657.104.100 | 39.20 / Sa | granol® 352 |

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

