

Art-Nr. M117284

BEROGEN 24

Aluminiumlote

Kapillaraktive Al- Si- Legierung für struktur- und farbgleiche Hartlötungen. Nicht geeignet für Verbindungen, die anschliessend eloxiert werden. Löten von gewalzten und gegossenen Aluminium-Legierungen, Al Si- Gusslegierungen. (Die Solidustemperaturen der Grundwerkstoffe sollten $\geq 640^{\circ}$ C betragen)
Produkteigenschaften



- tiefschmelzendes Aluminium-Hartlot

Klassifikation

eClass 11.0 21-08-14-10

UNSPSC 11.2 23171509

eClass 12.0 21-08-14-10

eClass 10.1 21-08-14-10

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø Draht mm	Länge mm	Verpackung kg	Arbeitstemperatur °C
10138340 834.456.100	294.00 / Pkt	2	1000	5	590 - 600

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

