

Art-Nr. M117294

BEROGEN 8045F

Silberlote flexibel umhüllt

zum Spaltlöten von Stählen, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 200 °C. Geeignet für Lötungen bei Einsatz im Seewasser; zugelassen. Das Silizium (Si) kann beim Löten von Kohlenstoffstählen die mechanischen Gütewerte senken. Produkteigenschaften

- Cadmiumfreies, hochsilberhaltiges Lot

Klassifikation

eClass 11.0 21-08-14-08

eClass 10.1 21-08-14-08

UNSPSC 11.2 23171509

eClass 12.0 21-08-14-08

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø Draht mm	Länge mm	Verpackung kg	Arbeitstemperatur °C
10138379 834.543.100	136.80 / Pkt	2	500	0.1	650
10138380 834.543.120	1062.00 / Pkt	2	500	1	650

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

