

Art-Nr. M137009

Bleche

Produkteigenschaften


- Folie aussen weiss, innen schwarz 80 µm

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm	EN AW-5005 (AlMg1)
Werkstoff	Aluminium
Zustand	H14/24 (halbhart)
Ausführung	Normalqualität
Beschichtung	Vorderseite mit Schutzfolie
Zugfestigkeit Rm	145-185 MPa
Dehngrenze Rp 0.2 min.	120/110 MPa
Bruchdehnung A50	2 - 8 %
Bruchdehnung A50 ab t3	4-8 %
Brinellhärte ca.	47 HB

Klassifikation

eClass 12.0	35-07-01-01
eClass 10.1	35-02-05-01
UNSPSC 11.2	30102506
eClass 11.0	35-07-01-01



Art-Nr.	Bruttopreis	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
10347959	auf Anfrage	1.5	1500	3000	18.495
10348010	auf Anfrage	2.0	1500	3000	24.547

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

